


Revideret: 01.10.2024



Analyse af materialet er foretaget i en CAMSIZER fra Retsch Technology.

Måleprincip: Dynamic Image Analysis (ISO 13322-2:2006)

Minimum 80% af materialet ligger inden for det kornfordelingsinterval, der er angivet i det tekniske datablad.