


Revideret: 01.10.2024



Analyse af materialet er foretaget i en CAMSIZER fra Retsch Technology.

Måleprincip: Dynamic Image Analysis (ISO 13322-2:2006)

Minimum 80% af materialet ligger inden for det kornfordelingsinterval, der er angivet i det tekniske datablad.

NB: For at undgå sammenklumpning af materialet tilsættes SiO₂ (ULTRASIL® VN3) forud for analysen.